

## ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ЭПДМ-МЕМБРАНА GISCOLENE

### 1. Описание:

Геомембрана фирмы GISCOSA «Giscolene» является синтетической резиной ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-мономер). Это вулканизированная синтетическая однослойная мембрана, предназначенная для гидроизоляции.

### 2. Подготовка:

**Продукт:** перед укладкой мембрана должна быть оставлена в развернутом виде в течение 30 минут для снятия напряжения.

**Поверхность:** Основание под водонепроницаемой мембраной должно быть гладким и чистым, свободным от острых предметов, шероховатостей и небольших полостей, жира, масла или других материалов, которые могут повредить мембрану.

### 3. Применение:

Укладка мембранны должна осуществляться, согласно спецификациям руководства по укладке и инструкциям монтажа. Стандартная ширина полотнищ: 3-4,5-6-7,5-9-10,5-12-13,5-15 метров. Длина в рулонах 20-25-30 метров. Возможна поставка рулонов под заказ до 60м. x 60м.

### 4. Расход:

Расход мембранны рассчитывается с учетом покрытия, нахлестов в швах для склеивания, запаса для закрепления мембранны. (Для склейки используются клей, либо самоклеющаяся лента и праймер, возможна сварка горячим воздухом).

### 5. Характеристики:

Мембрана ЭПДМ изготавливается толщиной 0,8-1,0-1,2-1,5-2- до 4 мм и имеет следующие свойства:

**Физические:** - Эластомер, комбинирует высокую эластичность и силу растяжения

- непромокаемый
- стабильна при температурах от - 45°C до + 130°C
- сохраняет эластичность при низкой температуре, устойчива к температурному шоку до + 250°C
- отличная устойчивость к щелочным дождям, меньшая устойчивость к нефтепродуктам. Следует избегать контакта с некоторыми типами масел, нефтепродуктами, горячим битумом
- отличная устойчивость к ультрафиолетовому излучению и концентрации озона
- экологически безопасна для человека и окружающей среды

### Технические:

<input type="checkbox"/>	Основа	ЭПДМ
<input type="checkbox"/>	Цвет	черный
<input type="checkbox"/>	Растворители	нет
<input type="checkbox"/>	Сухой остаток	100%
<input type="checkbox"/>	Состояние	Текстурированный, вулканизированный материал
<input type="checkbox"/>	Хранение	до использования хранить в сухом месте
<input type="checkbox"/>	Минимальный гарантированный срок эксплуатации	20 лет.

**6. Техническая спецификация:**

Физические свойства	Метод	Характеристика
Толщина	ASTM D-412	1.5 mm ± 10%
Максимальный предел прочности при растяжении	ASTM D-412	> 9 MPa
Максимальное растяжение	ASTM D-412	> 400%
Изгиб при низких температурах (-55°C)	UNE 53358	Без трещин
Твердость A по Шору	ASTM D-2240	60 ± 10
Сопротивление угловым разрывам	ISO 34	> 35 kN/m
Озоностойкость 168 h, 100 rphm, 70°C, 50%	ASTM D-1149	Без трещин
Водопоглощение в течении 7 дней при 70°C	ASTM D-471	1 %
Коэффициент паропроницаемости	ASTM E-96	0.3 g/m <sup>2</sup> /day
Содержание ЭПДМ	ASTM D-297	>30%
Сопротивление ультрафиолетовым лучам (2500 h, 4500 MJ/m <sup>2</sup> )	Xenon arc	Без трещин
Сопротивление тепловому старению (90 дней при 80°C), EN 1296		
Твердость A по Шору	ASTM D-2240	Δ 15%
Максимальный предел прочности	ASTM D-412	Δ 30%
Максимальное растяжение	ASTM D-412	Δ 15%

**7. Меры предосторожности:**

Позаботьтесь о том, чтобы при передвижении, транспортировке или переноске избежать проколов и механических повреждений мембранны. Изолируйте мембрану от загрязнения такими продуктами, как нефтепродукты, смазки, масла (минерального и растительного происхождения).

**8. Применение:**

- Бассейны для полива
- Резервуары для питьевой воды
- Декоративные пруды
- Отстойники и очистительные системы для отработанных вод / канализации

**Свалки**

Городские  
Индустриальные  
Химические продукты  
Питомники для разведения рыбы  
Шлам бассейны  
Подземная гидроизоляция  
Гидроизоляция кровли  
Навозохранилища, биогаз и др.